

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

Beskrivning

CLASSIC BASEOIL är ett High-Solid oljesystem. Denna miljövänliga impregneringsolja för parkettgolv har en hög andel fasta partiklar och en djupverkande effekt tack vare naturliga oljor. **Förutom** den neutrala varianten finns det också pigmenterad olja som exempelvis Classic BaseOil Color, en "oljebets" som används för att få en jämnare infärgning.

CLASSIC BASE OIL blandad 10:1 med CLASSIC PLUS REAKTIVVERGÜTUNG, kan överlackeras med AQUASEAL® 2KPU, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD samt med SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA och CLASSIC HARDOIL. Om man vill behålla träets karaktär med öppna porer kan man efterbehandla det med ett andra lager Classic BaseOil eller med Classic 100ProOil och Brilliance SuperWax. Man kan också stryka på ett lager BRILLIANCE OILCARE.

Certifikat/godkännanden



Giscode:	Ö10+ (CLASSIC BASEOIL)
Giscode:	Ö40+ (CLASSIC BASEOIL COLOR)
Giscode:	Ö60+ vid KG40874, KG40886, KG40460, KG40819
AbZ-Nr.:	Z-157.10-48
Leksakers säkerhet:	DIN 71-3 (CLASSIC BASEOIL + CLASSIC BASEOIL COLOR)
Saliv- och svettålnighet:	DIN 53160 (CLASSIC BASEOIL)
Halksäkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 /: R9/R10/R11
Brandklass:	Cfl-s1 enligt DIN EN 14342 om träet är Cfl-s1-certifierat och upp till 60 g/m ² olja har använts.
Minergie-ECO:	uppfyllt
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt

Glansnivåer

Den färdigstrykna ytans glansnivå beror på slipning, arbetsmetod och efterkommande strykningar. När golvytan har polerats får den ett sidenmatt utseende. Fler strykningar och ytterligare skötselåtgärder kan öka glansnivån.

Särskilda anvisningar

- Färgnedstänkta trasor, rondeller och annat arbetsmaterial samt olja/vax, som uppkommer av slipdamm, ska fuktas med vatten eller förvaras i låsbar hink och kasseras på ett brandsäkert sätt – risk för självantändning. Produkten i sig är inte självantändande. Läs och följ vår tekniska specialinformation nr 17!
- När du använder pigmenterad olja och har flera behållare är det viktigt att de kommer från samma parti.
- Rör om ordentligt före användning.
- Bearbetningsvillkoren ska överensstämma med specifikationerna i DIN 18356 "Parkettarbete".
- Alla kulörer kan blandas med varandra till önskad färgnyans.

- Classic BaseOil kan blandas med Classic Plus i förhållandet 10:1 för att öka den mekaniska och kemiska beständigheten och för att förhindra uttorkning av exotiska träslag.
- Använd CLASSIC PLUS när du vill ha vita eller grå nyanser. Då binds pigmentet bättre till ytan.
- Det brukar gå att få en olje- och vattenlacksbaserad struktur även på exotiska träslag. Eftersom det finns så många olika exotiska träslag på marknaden idag bör du testa oljan på flera olika ställen. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta vår applikationstekniska avdelning.

Användning

- När golvet har grundslipats ska det ha en jämn och slät yta. Vid behov rekommenderas fogning med AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER eller SOLVSEAL PAFUKI SUPER.
- Om träytan våts eller fuktas innan den oljas in tränger impregnering in djupare samtidigt som resultatet blir jämnare. Låt golvet torka tills det ser torrt ut. Detta är obligatoriskt speciellt för infärgning och i kombinationer med olja och vattenlack.
- CLASSIC BASEOIL brukar strykas på i ett lager tills ytan är mättad. Beroende på behov och träslag rekommenderas en andra strykning. Till detta rekommenderar vi BERGER TOOL UNIVERSAL SPACHTELELLER BERGER TOOL APPLICATOR ELASTICPLUS för snabb och ergonomisk påstrykning. BERGER TOOL Microfaser-Rolle passar bra till mycket sugande träslag eller trägolv med fogar eller faser. När oljan har strukits på och man har väntat tillräckligt länge (cirka 30 minuter) är det dags att ta bort allt överskott och polera golvet med en skivslip (först den kulörta och sedan den vita rondellen). **Undvik alltid skiktbildning**, dvs. allt överskott måste avlägsnas helt (använd vid behov en BergerTool polerduk för att ta bort alla oljerester). Om fogarna börjar svettas kan du polera om golvet efter cirka 1 timme. När golvet har torkat kan det oljas en andra gång. Den här gången tar golvet upp betydligt mindre olja.

Torktid

Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: efter cirka 12 timmar kan du gå på golvet, efter 1 dygn kan det efterbehandlas med ett vattenburet lack. För oljans oxidativa torkningsprocess krävs en produktklassspecifik minimitemperatur på 18 °C. Träslag med ämnen som hämmar torkningsprocessen, dålig ventilation, låg golvtemperatur, annan luftfuktighet, tjockare färglager eller mycket pigmenterade färger som wengé, gråbrunt, svart, teak eller padouk kan behöva torka betydligt längre. Här bör man låta träet torka minst 3 dygn, eller 5-7 dagar för extra svart. Detta är särskilt viktigt innan golvet lackas över med kvalitetsförsegling och därför måste en torkkontroll (t.ex. med en vit trasa) göras innan golvet förseglas. Vänta med att beträda golvet, veta det eller lägga på mattor eller polykarbonatmattor förrän efter 8-14 dagar.

CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

Åtgång

Beroende på slipning, träslag och installation går det normalt åt 20-50 g/m² för ek med sluten fogbild vid första strykningen och betydligt mindre vid efterföljande strykningar. Kraftigt undertorkat, mycket absorberande trä, läggning med många fogar (t.ex. HKL) och ändträ är fall där förbrukningen kan öka avsevärt.

Förvaring/transport

Vid sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 24 månader. Tillslut öppnade behållare lufttätt igen.

Materialet härdar under inverkan av luft. Har det bildats skinn på ytan ska detta alltid tas bort före användning.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" (parkett- och träbeläggningsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlack och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv
- Allmänna anvisningar för användning av Classic BaseOil och Classic BaseOil Color
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

Observera att det är en tekniskt krävande arbetsmetod att kombinera oljeimpregnering med ett vattenburet golvlack. Det fungerar bara om oljan har torkat tillräckligt. Det är därför viktigt att ta hänsyn till alla klimatmässiga effekter. Inte minst temperaturavvikelse, luftväxlingar (luftrörelser), syretillförsel och luftfuktighet gör att en oljeimpregnering med Classic BaseOil behöver avsevärt mycket längre tid på sig för att torka. I extrema fall kan detta leda till att nästa lager vattenburet lack lossnar. Detta är något man absolut måste ta hänsyn till under planeringen och utförandet.

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av Tryckt i 02/2023 - sida 2 av 2