

AQUASEAL® GREENSTAR

Beskrivning

AQUASEAL® GREENSTAR är en 2-komponents vatten- och polyuretanbaserad försegling i premiumklass med utmärkt hållbarhet som kan användas i de flesta applikationer. Produkten är helt märkningsfri och har, inklusive härdaren, inga farosymboler och avger heller inga CO₂-gaser vid en reaktion. Den har också en extremt lång brukstid på minst

18 timmar. På grund av sina speciella egenskaper och sin elasticitet är den även godkänd för kork och uppnår toppbetyg i kemiska tester. AQUASEAL® GREENSTAR är provad i enlighet med DIN 51130 och uppfyller kraven för bestämning av halkskydd, klass R9, R10 och R11.

Certifikat/godkännanden



Giscode:	W3+
Emicode:	EC1
AbZ-Nr.:	Z-157.10-47
FIBA:	matt/ultramatt
Leksakers säkerhet	DIN 71-3
Saliv- och svettållighet:	DIN 53160
Produkten är godkänd för sportgolv:	DIN V 18032-2
Produkten är godkänd för sportgolv:	DIN EN 14904
Halksäkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 med tillsats AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Brandklass:	Cfl-s1 enligt DIN EN 14342 om träet är Cfl-s1-certifierat och upp till 100 g/m ² lack har använts.
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt

Glansgrader (uppmätt vid 60 °)*

ultramatt	(<10)
matt	(10-20)
halvmatt	(30-40)
glänsande	(>80)

Särskilda anvisningar

För att minska risken för sidlimning kan AquaSeal® ExoBloc, AquaSeal® FlexPrimer eller Classic BaseOil användas som alternativ grundning. Tekniskt sätt går det också att använda SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER.

Användning

AQUASEAL® GreenStar blandas 10:1 med AquaSeal®GreenStar-Härter i kombibehållaren strax före användning eller rörs till i BERGERTOOL MixBox. Blandas väl omedelbart efter att härdaren tillsatts. Låt blandningen vila i 10 minuter innan den bearbetas så får du bästa resultat. Produkten kan användas färdigblandad i **18 timmar** (brukstid).

Tryckt i 02/2023 - sida 1 av 2

Rekommenderad standarduppbbyggnad: 1 strykning med AQUASEAL® EXOBLOC, SEDAN 2 strykningar med AQUASEAL® GREENSTAR. Detta är den mest optimala uppbbyggnaden, speciellt i kritiska fall. Det fungerar också med roller/pensel i 3 lager eller med något av ovan nämnda grundningsalternativ Obs! Problematiske träslag som bok, lönn och ask ska inte spacklas, bara strykas med roller.

Specaltips

Till skillnad från konventionella, lösningsmedelsbaserade förseglingar bör du arbeta med AquaSeal® RoyalMatt i mättade lager. Materialet ska inte rullas på för tunt.

Torktid

För att undvika för högt svälltryck rekommenderas endast en strykning med vattenbaserat lack per dag, så att träet hinner med att släppa igenom det absorberade vattnet.

I de flesta fall kan lacken slipas efter 3 -4 timmar (23 °C/50 % rel. Luftfuktighet) samtidigt som man kan gå försiktigt på den. Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. Lacket är laddningsbart under standardförhållanden efter 48 timmar, lägg inte ut eller underhåll mattor förrän efter 7 dagar.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetssätt

1 spackellager i mellanspackling:
cirka 30 ml/m² eller cirka 35 m²/l

1 strykning med roller eller pensel
cirka 100 ml/m² eller cirka 10m²/l

Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. Öppnad burk med härdningsmedel ska tillslutas lufttätt efter användning.

Fabriksförseglad färdigparkett

AQUASEAL® GREENSTAR uppvisar god vidhäftning på många typer av färdigparkett, men på grund av det stora antalet produkter på marknaden kan inga generella uttalanden göras. Som regel bör separata vidhäftningstester utföras för varje fabrikat. I preliminära tester har det visat sig vara praktiskt att grundrengöra golvet noggrant med Brilliance Cleaner L94 Wachsentrerner före förseglingen för att sedan skölja av det med rent vatten och slipa det försiktigt när det har torkat med slipnät 120 korn tills det är matt. Läs även vår tekniska specialinformation nr 5.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpfasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska

AQUASEAL® GREENSTAR

specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Detta ansvar vilar då helt och hållit på den som bearbetar produkten. Detta ansvar vilar då helt och hållit på den som bearbetar produkten. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackexpertis. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmän information om användning av parkettföreślingsprodukter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- TSI nr: 024 Bearbetning av glänsande vattenburna lacksystem
- Märkning och säkerhetsanvisningar (Säkerhetsdatablad)

* Glansgraden hänger ihop med appliceringsmetoden, underlaget och rumsklimatet.

** Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.