

AQUASEAL® NATURALWHITE

Beskrivning

AQUASEAL® NATURALWHITE är en vattenburen 2-komponents försegling på polyuretanbas. Produkten har hög nötningsbeständighet och mycket god kemikaliebeständighet, är segelastisk och rekommenderas till hårt belastade parkettgolv. AQUASEAL® NATURALWHITE är på grund av sin seghet även lämplig för obehandlade korkkytor.

Certifikat/godkännanden



Giscode:	W3/DD+
Ecode:	EC1
Allm. byggnadstekn. godkännande nr	Z-157.10-47
Leksakers säkerhet	DIN EN 71-3
Saliv- och svettålighet:	DIN 53160
Halksäkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 med tillsats AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Vidhäftningsstyrka:	DIN EN ISO 2409
Nötningsbeständighet:	DIN 68861
Brandklass:	Cfl-s1 enligt DIN EN 14342 om träet är Cfl-s1-certifierat och upp till 100 g/m ² lack har använts.
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt

Glansgrader (uppmätt vid 60 °)*
ultramatt (<5)

Särskilda anvisningar

Vid användning på kraftigt sugande träslag (bok, lönn etc.) rekommenderar vi en grundning med AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC eller CLASSIC BASEOIL (color). För att minska risken för sidlimning kan AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBloc, Classic BaseOil (färg) eller SolvSeal UniQuickPrimer användas som alternativ grundning. Om det naturliga träutseendet ska bibehållas när man använder en primer, måste man se till att denna endast betonas något eller färgas in därefter. Produkten kan även användas i övriga strykningar.

Till mörka träslag rekommenderar vi AQUASEAL® ROYALMAT.

Användning

AquaSeal® NaturalWhite blandas 10:1 med AQUASEAL®-Härter i kombibehållaren strax före användning eller rörs till i BERGERTOOL MIXBOX. Blandas väl omedelbart efter att härdaren tillsatts. Låt blandningen vila i 10 minuter innan den bearbetas så får du bästa resultat. Blandningen håller i 2 timmar (brukstid), dvs. den är visserligen flytande i ungefär ett dygn, men bör inte användas efter 2 timmar på grund av att ytskiktet som torkat minskar i motståndskraft. Obs! Blanda bara ihop de mängder du behöver. Blandningen släpper ut

CO₂ - för att undvika att behållaren spricker ska den därför inte förslutas lufttätt.

Specaltips

Kulören vitt/naturvitt rekommenderas speciellt till ljust trä för att bevara det obehandlade utseendet. AquaSeal® NordicWhite stryks på tunt med roller i 3-4 lager som standard. Åtgång per lager: cirka 70–90 ml/m².

Naturalwhite rekommenderas inte till spackling. Beroende på vilken visuell effekt man vill uppnå när det gäller färgens intensitet och ljusstyrka kan man ersätta de två sista strykningarna med AquaSeal® RoyalMat. Då minskas ljusstyrkan. Med CLASSIC BASEOIL white eller Naturalwhite som grundning ökas ljuseffekten. AQUASEAL® FLEXPRIMER kan också användas för grundning. På så sätt kan man alltid få den färgnyans man önskar. Vi rekommenderar en provstrykning först.

Torktid

För att undvika för högt svälltryck rekommenderar vi endast en strykning med vattenbaserat lack per dag, så att träet hinner med att släppa igenom det absorberade vattnet. I de flesta fall kan lacken slipas efter 3–4 timmar (23 °C/50 % rel. luftfuktighet) samtidigt som man kan gå försiktigt på den. Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. Efter 24 timmar kan man under normala förhållanden belasta lacken, men vänta 7 dagar med att lägga på mattor eller torka av golvet.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetsätt:

1 strykning med roller eller pensel
cirka 70–90 ml/m² eller cirka 11–14 m²/l

Lagering/ Transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. Öppnad burk med härdningsmedel ska tillslutas lufttätt efter användning.

Fabriksförseglad färdigparkett

AQUASEAL® NATURALWHITE har visat sig ha en bra vidhäftning på många typer av färdigparkett. Eftersom det finns så många olika produkter på marknaden går det inte att göra några generella uttalanden om produkten. Som regel bör separata vidhäftningstester utföras för varje fabrikat. I preliminära tester har det visat sig vara praktiskt att grundrengöra golvet noggrant med Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner före förseglingen för att sedan skölja av det med rent vatten och slipa det försiktigt när det har torkat med slipnät (kornstorlek120) tills det är matt. Läs även vår tekniska specialinformation nr 05.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast hanteras av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt

AQUASEAL® NATURALWHITE

aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Glansgraden hänger ihop med appliceringsmetoden, underlaget och rumsklimatet.

** Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.