

**Technisches Merkblatt****Aqua-Seal<sup>®</sup> PafukiPulver**

**Beskrivelse** Aqua-Seal PafukiPulver er et svarende til træart indfarvet opløsningsmiddel frit produkt på basis af dispersionspulver til egen fremstilling af trækit og træspartelmasse. Aqua-Seal PafukiPulver blandes med vand til den ønskede flydeevne. Den færdige trækit anvendes til kitning og udspartling af fuger, revner i alle slags træunderlag som f.eks. parket, trægulve etc.  
MAL-code 00-0

**Anvendelse** Aqua-Seal PafukiPulver bliver med ca 70 % vand blandet til en anvendelses konsistens. Af 1 kg Aqua-Seal PafukiPulver bliver der efter tilsætning af vand, alt efter farvetone ca 1,1 – 1,2 l flydende blanding, altså f.eks. 5 kg pulver + 3,5 l vand = 5,5 l trækit blanding. Ved behov (f.eks. stærkt sugende overflader) kan vandmængde øges lidt. Under vandtilførelse omrøres grundigt. Så snart en homogen spartelklar masse er fremstillet, spartles hele parketgulvets overflade dermed, ligesom sædvanen med traditionelle trækitløsninger. Ved for tyndt flydende blanding af spartelmasse synker den noget i fugerne. Ved for tykt flydende og for stærkt fyldt blanding er der risiko for at spartelmassen ved efterfølgende slibning delvist rives ud af fugerne igen. Ved for brede og voksholdige fuger gælder de bekendte grundregler: voks skræbes ud og brede fuger lukkes med tilvirket træspån.

Den omrørte Pafuki- spartelmasse skal hurtigt spartles om muligt uden rester, da rester relativt hurtigt tørrer. Anvendelsestid på den omrørte pasta (max. tid) er ca. 45 minutter. Derefter fortættes materialet hurtigt. Efter tilstrækkelig tørring genføres den sidste finslibning. Denne finslibning må sikre at der ikke er flere rester tilstede på gulvets overflade. Et med Aqua-Seal PafukiPulver behandlet gulv kan i udtørret tilstand efterbehandles med alle vores parketlakker. Aqua-Seal PafukiPulver kan ikke, som sædvanen, blandes med slibestøv.

**Tørring** Ved 23°C/50% relativ luftfugtighed og normal påspartling af tætlagt gulv slibbar efter ca. 45-60 min. Ved fyldning af større fuger som fordybninger forsinkes den tørringsbetingede ventetid inden overslibning. Først efter tilstrækkelig tørring gennemføres finslibning.

**Forbrug** Alt efter underlag og arbejdsmetode

1 spartel lag: ca. 40-60 ml/m<sup>2</sup> eller ca. 17-25 m<sup>2</sup>/l  
Alt efter type, fugernes omfang kan forbruget øges betydeligt.

**Lagring/  
Transport** Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed mindst 15 måneder.

**Kryds-  
reference** De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad.

- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter
- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve
- Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)