

Technisches Merkblatt**Aqua-Seal[®] 2K-PU Sport**

Beskrivelse	Aqua-Seal 2K-PU Sport er et 2-komponent, vandbaseret kvalitets lak produkt på polyuretanbasis til anvendelse på sportsgulve. Egnethed er påvist ved test certifikater efter DIN 18032-2 og Ö-Norm B 2608 ÖISS direktiv 1990. Aqua-Seal 2K-PU Sport kan pga. sin meget høje slidstyrke også insættes på alle stærkt belastede parketgulve med særlige krav til skridsikkerhed MAL-Code: 00-1		
Glansgrader	halvmat		
Opbygnings Anbefaling	Grundering med	Aqua-Seal Uni-Primer	- tørring over nat, ingen mellemslibning
	Første laklag rulle	Aqua-Seal 2K-PU Sport	- tørring over nat, normal mellemslibning
	Pålæg spilområdefarve	Aqua-Seal 2K-PU spilområde markeringsfarve	- tørring over nat, normal mellemslibning (ingen gennemslibning)
	Andet laklag rulle	Aqua-Seal 2K-PU Sport	
Anvendelse	Husk altid at omryste dunk inden ibrugtagning. Aqua-Seal 2K-PU Sport blandes kort tid før brug i blandingsforhold 10:1 med Aqua-Seal 2K-PU-hærder med omrøring/omrystning i kombi-forpakning eller i Berger-Seidle MixBox. Omrøres/ omrystes grundigt umiddelbart efter tilføjelse af hærder. Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer, d.v.s. den forbliver flydende ca. en dag, men skal p.g.a. faldende modstandskraft på den færdige tørrede lakfilm ikke anvendes efter 2 timer. Bland kun hvad der er brug for. Blandingen frigiver CO ₂ – for at forhindre overtryk må beholder derfor ikke lukkes lufttæt! Materialet pårulles/påstryges i 2-3 lag.		
Specielle tips	I modsætning til konventionelle, opløsningsbaserede lakker skal der arbejdes med Aqua-Seal i fyldige lag. Materialet skal ikke pårulles tyndt.		
Tørring	For at undgå for stor materialebelastning af underlag anbefaler vi kun en rullepåføring af vandlak per dag, så træet har nok tid til igen at afgive det optagede vand. Lakken er generelt slibe- og forsigtig trædbar efter 3-4 timer (23°C/50% relativ luftfugtighed). Ved dårlig udluftning, lavere temperatur, anden luftfugtighed og ved forhøjede lak tykkelser kan tørring forsinkes betydeligt. Må ikke belastes før 8-14 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes.		
Forbrug	Alt efter underlag og arbejdsmetode 1 Rulle-/strygelag: ca. 100 - 130 ml/m ² eller ca. 8 – 10 m ² /l		
Lagring/ transport	Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal mindst 12 måneder for lak og 12 måneder for hærder.		
Fabriks lakeret færdig- parket	Aqua-Seal 2K-PU Sport viser på mange færdigparket sorter en god vedhæftning, men der kan p.g.a. stort antal af produkter ikke gives nogen generelle udsagn. Generelt må der udføres individuelle vedhæftningsforsøg. Ved forsøg kan man med fordel inden lakering grundrengøres med L94 Cleaner Voksfjerner, eftertørre med klart vand og efter tørring grundig matslibning med slibenet korn 120. Venligst se også vores tekniske specialinformation nr.5.		
Kryds- reference	De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad. - Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter - Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve - Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)		