

AQUASEAL® GREENSTAR

Beskrivelse

AQUASEAL® GREENSTAR er et 2-komponent vandforseglingsprodukt i premiumklasse på basis af polyurethan med fremragende modstandsdygtighed og til universel brug. Produktet er komplet mærkningsfrit, indeholder inkl. hærder ingen faresymbolik og frigør ingen Co₂-gasser ved reaktion. Det har desuden en ekstrem lang brugstid på mindst **18 h**. På grund af sine specielle egenskaber og elasticitet er det også frigivet specielt til kork og opnår bedste værdier i kemikalietests. AQUASEAL® GREENSTAR er kontrolleret iht. DIN 51130 og opfylder kravene, der stilles til antislip klasse R9, R10 og R11.

Certifikater/godkendelser



Giscode:	W3+
Emicode:	EC1
AbZ-nr.	Z-157.10-47
FIBA:	mat/ultrammat
Legetøj sikkerhedskrav:	DIN 71-3
Modstandsdygtighed over for spyt og sved	DIN 53160
Belægninger til sportsarealer :	DIN V 18032-2
Belægninger til sportsarealer :	DIN EN 14904
Skridsikkerhed:	DIN 51130/DGVU 108-003/R9 med tilsætning AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11
Brandklasse:	Cfl-s1 i henhold til DIN EN 14342, hvis træet er Cfl-s1-certificeret, og der er anvendt op til 100 g/m ² lak.
ATFA:	opfyldt
NWFA:	opfyldt
MFMA:	opfyldt

Glansgrader (målt ved 60°)*

ultrammat	(< 10)
mat	(10-20)
halvmat	(30-40)
skinnende	(>80)

Særlige oplysninger

For at reducere risikoen for sidelimning kan AQUASEAL® EXOBLOC, AQUASEAL® FLEXPRIMER eller CLASSIC BASEOIL bruges som grundalternativ. **Også brug af SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER er teknisk muligt.**

Anvendelse

AQUASEAL® GREENSTAR blandes kort før brug i blandingsforholdet 10:1 med AQUASEAL® GREENSTAR -hærder i kombi-emballage eller opføres i BERGERTOOL MIXBOX. Blandes godt umiddelbart efter tilsætning af hærder. En hviletid på 10 minutter før forarbejdning sørger for optimal forarbejdning. Produktet kan færdigblandet forarbejdes i **18 h** (brugstid).

Anbefalet standardopbygning: 1x AQUASEAL® EXOBLOC så 2x AQUASEAL® GREENSTAR. Dette er den mest optimale opbygning specielt i kritiske situationer. En fuld opbygning rullet/malet i 3 lag eller brug på de ovennævnte grundealternativer er også mulig. Problematiske trætyper som f.eks. bøg, ahorn og ask må ikke spartles, men skal rulles!

Specielle tips

I modsætning til konventionelle, opløsningsmiddelbaserede forseglingsprodukter bør der med AQUASEAL® arbejdes i mætte lag. Materialet bør ikke rulles tyndt ud.

Tørring

For at undgå alt for meget kildetryk anbefales det kun at bruge en rulleapplikation vandlak om dagen, så træet har nok tid til at afgive det optagede vand igen. Lakken kan normalt slibes og betrædes forsigtigt efter 2-3 h (23°C/ 50% rel. luftfugtighed). Ved dårlig udluftning, lav temperatur, anden luftfugtighed samt øget lagtykkelse kan tørringen være noget længere. Lakken kan belastes under standardbetingelser efter 48 timer, men tæpper må ikke lægges eller vedligeholdes før 7 dage.

Forbrug

Afhængigt af undergrund og arbejds måde

1 spartellag i mellemspartling:
ca. 30 ml/m² eller ca. 35 m²/l

1 rulle-/strygelag:
ca. 100 ml/m² eller ca. 10m²/l

Opbevaring/transport

Skal transporteres og opbevares frostsikkert, køligt og tørt i uåbnet original emballage, normalt mindst holdbar i 12 måneder. Åbnede emballager med hærder skal lukkes lufttæt efter brug.

Færdigparket forseglet på fabrikken

AQUASEAL® GreenStar viser en god vedhæftning på mange typer færdigparket, der kan dog ikke gives noget generelt udsagn på grund af det store udvalg af produkter. Generelt bør der gennemføres individuelle vedhæftningsforsøg på hvert produkt. I forsøg har man gode erfaringer med at rense gulvet grundigt med BRILLIANCE CLEANER L94 voks fjerner, at tørre efter med klart vand og at slibe det fint mat med 120 gitter efter tørringen før forseglingen. Læs også vores tekniske specialinformation nr. 5.

Generel bemærkning

Læs brugsanvisningen nøje igennem, før dette produkt forarbejdes. Dette Berger-Seidle-produkt skal anvendes af en fagligt kvalificeret parketlægger, som denne anvisning er beregnet til. Arbejdet skal gennemføres iht. de gældende håndværksmæssige regler, det aktuelle tekniske niveau og de gældende standarder og forskrifter, der gælder i det land, hvor produktet bruges. Bestemmelserne i DIN 18356 "Parket- og træbelægningsarbejde" og DIN 18365 „Gulvbelægningsarbejde“, informationsark samt faglige informationer fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik skal overholdes. Kunden skal informeres om produktets rengørings- og plejetips. Enhver

AQUASEAL® GREENSTAR

form for brug, der strider imod anvendelsesområdet, der er fastlagt af Berger-Seidle, gælder som brug i strid med formålet. Den person, der forarbejder produktet, bærer ansvaret for, hvis produktet anvendes i strid med den tilsigtede brug, samt hvis henvisningerne i denne anvisning ikke overholdes, og dette udelukker som følge heraf producentens ansvar og garantiforpligtelse. Før produktet anvendes, skal rammebetingelserne vedr. brug kontrolleres professionelt.

Krydshenvisning

De efterfølgende rubrikker i vores informationsark-samling er bestanddel af dette informationsark:

- Generelle bemærkninger vedr. brug af parketforseglingsprodukter
- Rengøring og pleje af det forseglede/oliesmurte gulv
- TSI nr.: 024 Forarbejdning af skinnende vandlaksystemer
- Mærkning og sikkerhedsråd (sikkerhedsdatablad)

* Glansgraden afhænger af applikationsmåden, undergrunden og de klimatiske betingelser i rummet.

** Hvis indholdet af det tekniske datablad afviger fra andre tryksager tryksager, f.eks. etiketter, den seneste version af den tekniske den seneste version af det tekniske datablad på den hjemmeside er gyldig. Tryksager er altid tilpasset i tilfælde af genoptrykning.