


# Timberman Fyr & Douglas



Timberman Wideplank og Slotsplank • Til svømmende montage • Dim: 14x205x2400 mm / 14x185x2400 mm

## Timberman Wideplank




101530CO Fyrplank  
14x205x2400 mm



101532COa Douglas  
14x205x2400 mm

## Timberman Slotsplank



101556CO Fyrplank  
14x185x2400 mm

# Timberman Fyr & Douglas

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Fyr	Pinus Sylvestris	Skandinavien	12%	425 kg/m <sup>3</sup>	1,6 N/mm <sup>2</sup>
Douglas	Pseudotsuga menziesii	Europa	12%	530 kg/m <sup>3</sup>	1,6 N/mm <sup>2</sup>

## PRODUKTDATA

### Toplag

Wideplank i fyr og douglas har et slidlag på ca. 3,5 mm fra bæredygtigt skovbrug. Slotsplank i fyr har et slidlag på ca. 2,5 mm fra bæredygtigt skovbrug.

### Mellemlag

Vandfast spånkerne.

### Underfiner

2 mm fyr/gran.

### Lim

Lamelgulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim.

### Produktionsnorm

Produceret efter gældende EN 14342: 2005. Alle produkter er CE-mærket.

### Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

### Miljø

Fabrikken er FSC-certificeret under reg.nr. BV COC 486641.

### Lud/Olie

Timberman wideplank og slotsplank i fyr og douglas er behandlet med lud olie natur og hvid.

## PRODUKTER

Produkt	Dimension	M <sup>2</sup> pr. pakke	M <sup>2</sup> pr. palle	M <sup>2</sup> pr. container	Vægt pr. m <sup>2</sup>
Fyr	14x185x2400 mm	2,66 m <sup>2</sup>	106,48	1916,64 m <sup>2</sup>	7 kg
Fyr	14x205x2400 mm	2,95 m <sup>2</sup>	103,25 m <sup>2</sup>	1372,80 m <sup>2</sup>	8 kg
Douglas	14x205x2400 mm	2,95 m <sup>2</sup>	103,25 m <sup>2</sup>	1099,20 m <sup>2</sup>	8 kg

Hvis der i projekter leveres fyrplank og douglas i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.

## TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
3,5 og 2,5	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parantes.