


# Timberman Wideplank



*Eg Country Sandwash*  
145086

Timberman Wideplank • Til svømmende montage • Dim: 14x220x2200 mm / 14x260x2400 mm



145084 Eg Country børstet Hvid  
14x220x2200 mm



145085MM Eg Country børstet Natur  
14x220x2200 mm



145086 Eg Country børstet Sandwash  
14x220x2200 mm



145088 Eg Country børstet Hvid  
14x260x2400 mm



145089MML Eg Country børstet Hvid  
14x260x2400 mm



# Timberman Wideplank

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12%	650 kg/m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>
Ask	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13%	670 kg/m <sup>3</sup>	3,5 N/mm <sup>2</sup>

## PRODUKTDATA

### Toplag

Wideplank har et slidlag på ca. 3,5 mm (min. 3,1 mm) hårdttræ fra bæredygtigt skovbrug

### Mellemlag

Rib af fyr eller gran.

### Underfiner

2 mm finsk fyr

### Lim

Lamelgulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel.

### Produktionsnorm

Produceret efter gældende DS/EN 13489. Alle produkter er CE-mærket.

### Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

### Miljø

Fabrikken er PEFC-certificeret under reg.nr. COC WOOD

### Lakering

8 gange UV lak fra fa. Klump, Tyskland. >100 gr. pr. m<sup>2</sup>. De sidste 2 behandlinger indeholder Anti-Scratch Top Coat, som modvirker slid og ridser

## PRODUKTER

Produkt	Dimension	M <sup>2</sup> pr. pakke	M <sup>2</sup> pr. palle	M <sup>2</sup> pr. container	Vægt pr. m <sup>2</sup>
Wideplank	14x220x2200 mm	1,94 m <sup>2</sup>	124,16 m <sup>2</sup>	1489,92 m <sup>2</sup>	8 kg
Wideplank	14x260x2400 mm	2,50 m <sup>2</sup>	100,00 m <sup>2</sup>	1200,00 m <sup>2</sup>	9 kg

Hvis der i projekter leveres wideplank i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.

samt giver gulvet en skridfast overflade. Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest efter ASTM 4060-95 (>2000 omdrejninger.)

Wideplank er efterbehandlet med den helt nye Easy To Clean teknologi, som gør gulvet nemmere at rengøre og sikre at gulvet beholder sin naturlige skønhed.

## TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværrumning (mm)	Træfugt (%)
3,5 min. 3,1	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parentes.