


Timberman Slotsplank




Ask Prime
145029

Timberman Wideplank • Til svømmende montage • Dim: 14x220x2200 mm / 14x260x2400 mm




145029 Ask Prime børstet Hvid
14x190x1820 mm



145012 Ask Accent børstet Hvid
14x190x1820 mm



145058 Eg Prime børstet Natur
14x190x1820 mm



145070MM Eg Prime børstet Hvid
14x190x1820 mm



145050MM Eg Prime børstet Hvid
14x190x1820 mm



145059 Eg Accent børstet Snowwash
14x190x1820 mm



145052 Eg Accent børstet Greywash
14x190x1820 mm



Timberman Slotsplank

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12%	650 kg/m ³	3,4 N/mm ²
Ask	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13%	670 kg/m ³	3,5 N/mm ²

PRODUKTDATA

Toplag

Slotsplank har et slidlag på ca. 2,7 mm (min. 2,5 mm) hårdtræ fra bæredygtigt skovbrug

Mellemlag

Rib af fyr eller gran.

Underfiner

2 mm finsk fyr

Lim

Lamelgulvene er sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel.

Produktionsnorm

Produceret efter gældende DS/EN 13489. Alle produkter er CE-mærket.

Kvalitet

Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

Miljø

Fabrikken er PEFC-certificeret under reg.nr. COC WOOD

Lakering

8 gange UV lak fra fa. Klump, Tyskland. >100 gr. pr. m². De sidste 2 behandlinger indeholder Anti-Scratch Top Coat, som modvirker slid og ridser

PRODUKTER

Produkt	Dimension	M ² pr. pakke	M ² pr. palle	M ² pr. container	Vægt pr. m ²
Slotsplank	14x190x1820 mm	2,08 m ²	114,40 m ²	1372,80 m ²	9 kg

Hvis der i projekter leveres wideplank i andre dimensioner, kan ovenstående produktfakta være ændret.

samt giver gulvet en skridfast overflade. Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest efter ASTM 4060-95 (>2000 omdrejninger.)

Slotsplankplank er efterbehandlet med den helt nye Easy To Clean teknologi, som gør gulvet nemmere at rengøre og sikre at gulvet beholder sin naturlige skønhed.

TOLERANCER

Tykkelse slidlag (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
2,7 min. 2,5	± 0,3	0,3	maks. 0,8	maks. 0,5% af længden	0,2	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	< 0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parentes.